FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO		**DATEE DU**	
REFERENCE	**8718**		
NOM ARTICLE	**RUBAN ALUMINIUM 40 MICRONS**		

Ruban simple face aluminium 40 microns enduit d'une masse adhésive acrylique solvant avec un intercalaire siliconé.

DOMAINES D'APPLICATION

- Détection magnétique
- Aéraulique (VMC) et fumisterie industrielle
- Blindage électromagnétique
- Pare vapeur sur les panneaux d'isolant souple aluminisés
- Pare vapeur sur les panneaux de laine de roche à revêtement alu
- Argon fabrication dans le froid
- Isolation en double vitrage
- Isolation d'insert et montage de gaine de cheminée
- Colmate parfaitement les fuites de lumières sur projecteurs, spots

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Epaisseur sans intercalaire	0.08 mm
Adhésion sur acier N/25mm (PSTC 1)	22
Adhésion sur liner N/25mm (PSTC 4)	<0.5
Allongement	5 %
Test à la bille (PSTC 6) cm	<20
Tenue en température	-20°C + 150 °C
Tenue de stockage	10°C à 25°C

SPECIFICATIONS

UL 723
Test à la flamme : index inférieur à 25
Dégagement de fumée : index inférieur à 50
Homologation au LNE à la norme M1

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.
Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 18 mois.
les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant

RUBANS DE NORMANDIE: 5 avenue Bernard de Jussieu, 77700 SERRIS
Tel : 01 60 93 00 20
ventes@rubanor.com